

Christian Berner PRIMER

Tuotetiedot ja käyttötarkoitus

Christian Berner PRIMER on akryylipohjainen pohjuste, jota käytetään alustan valmisteluun ennen tasoitetta ja liimausta. Christian Berner pohjuste varmistaa tehokkaan tartunnan alustan/tasoitteen ja liiman välille. Christian Berner pohjuste on käytössä kaikilla imukykyisillä alustoilla. Pohjustetta voidaan käyttää myös parantamaan tarttuvuutta.



Fysikaaliset/ kemialliset ominaisuudet

Pohjuste:

Tyyppi:	Vesipohjainen akryylidispersio
Väri:	Valkoinen
Koostumus:	Ohut neste
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 46%
Säilyvyys:	Vähintään 2 vuotta tiiviisti suljetussa pakkauksessa viileässä paikassa. Suojattava jäätymiseltä.
Pakkaus:	Kanisteri 5 l
Kovettuneen liiman väri:	Haalea valkoinen

Käyttöohje

Esikäsittely ennen liimausta: Katso Christian Berner liiman käyttöohje.

Esikäsittely ennen levittämistä: Pinnan tulee olla kuiva, rasvaton, sekä puhdas liasta ja irtonaisista hiukkasista. Pohjuste laimennetaan vedellä pohjustettavan materiaalin mukaan (kts. taulukko sekoitussuhteista alla). Tiheille materiaalille kuten keraamiset laatat, maalatut pinnat ja terassien pohjat pohjustetaan ns. "lietteellä", joka koostuu vedestä, Christian Berner pohjusteesta ja tasoitteesta suhteessa 1: 10.

Pohjusteen sekoitussuhteet

<u>Pohjan materiaali*</u>	<u>Laimennettu suhteessa</u> <u>(Pohjuste: vesi)</u>	<u>Tarvitaan "liete"- pohjuste</u> <u>(kts. esikäsittely kappale)</u>
Andydriitti, kipsi	1: 5 sekä 1: 3	
Betoni, tiheä	1: 1	
Betoni, harva	1: 2,5	
Sementti, tiheä	1: 1	
Sementti, harva	1: 2,5	
Keraamiset laatat		Kyllä
Maalatut pinnat		Kyllä
Mastiksiasfaltti	1: 1	
Terassi		Kyllä
Puu-, hiukkas- ja kuitulevyt	Laimentamattomana	

Käyttölämpötila: Alustan lämpötila ei saisi olla alle 5°C.
Soveltaminen: Pohjustetta levitetään harjaamalla tasainen ja tiheä kerros, joka ei ole liian märkä. Pohjamaalin tulee tarttua

kunnolla alustaan, jotta saavutettaisiin paras mahdollinen tartuntapinta.
"Liete" lisätään pinnalle 1-2 mm kerrosta kohti. Ennen seuraavaa vaihetta pohjusteen on oltava täysin kuivaa.
30-60 min, riippuen alustan lämpötilasta ja kosteudesta.
1 l pohjustetta riittää alueelle 10-14 m² riippuen alustan imevyydestä.
Iholle joutunut pohjuste puhdistetaan vedellä ja saippualla. Työkalut voidaan puhdistaa vedellä, kun pohjamaali on vielä märkää.

*Lisätietoja ja neuvoja, katso Christian Berner AB.

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja ne ovat tarkoitettu käyttäjää varten parhaan mahdollisen työmenetelmän löytämiseksi. Emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, joka tuotteillamme saavutetaan, sillä olosuhteet rakennustyömaalla eivät ole hallinnassamme. Kaikki antamamme tiedot ovat viitteellisiä tyyppillisiä arvoja.