

Christian Berner GOVLIM

Tuotetiedot ja käyttötarkoitus

Christian Berner GOVLIM on nopea, monikäyttöinen ja vesipohjainen lattialiima, jolla saadaan luja tartuntasäuma. Liiman käsittelyaika on lyhyt ja sillä voidaan kiinnittää vinyyliseinäpinnoitteet, vinyyllattiatpinnoitteet, neulahuopamatot, lateksivaahtopohjaiset matot sekä synteettiset kuitumatot. Liima on pohjoismaisen tarkastuslaitoksen GSO-Gulvfaktan hyväksymä Nordtest-määräysten 141, 142, 143 ja 146 mukaisesti.



Fysikaaliset/ kemialliset ominaisuudet

Liima:

Tyyppi:	Vesipohjainen co-polymeeridispersio
Väri:	Vaaleankeltainen
Koostumus:	Hyytelömäinen
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 70%
Säilyvyys:	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä paikassa. Suojattava jäätymiseltä.
Pakkaus:	Kanisteri 10 l ämpäri
Kovettuneen liiman väri:	Beige

Käyttöohje

Pinta pohjustetaan vesiohennetulla Christian Berner pohjusteella suhteella 1 osaa pohjustetta ja 5 osaa vettä (1:5). Pinta pohjustetaan kahdesti. Ensimmäisellä kerralla Pohjusteen ja veden suhdeluku on 1:5 ja toisella kerralla 1:3. Pohjan on oltava täysin kuiva ennen liiman levittämistä.

Liima sekoitetaan ennen käyttöä. Alle jäävän lattiapinnan tulee olla tasainen, puhdas ja pysyvästi kuiva. Levitä liima hammastetulla lastalla. Huokoisilla lattiapinnoilla pinnoitteen saa laittaa välittömästi vielä kosteana olevan liiman päälle. Jos lattiapinta ei ole huokoinen, pinnoite on laitettava ensin kiinni liimapintaan, vedettävä sen jälkeen kokonaan irti, odotettava 5-10 minuuttia ja painettava lopuksi tukevasti takaisin kiinni lattiaan. Liiman tarttuminen lattiapinnoitteeseen tulee aina tarkistaa. Tasoita lattiapinnoite huolellisesti telan avulla.

Käsittelylämpötila

Käsittelylämpötila: 18°C-25°C. Suhteellinen kosteus ei saa ylittää arvoa 65%. Suhteellinen kosteus mitataan ilman lämmityksen- ja/tai ilmankosteuden vaikutusta.

Liimaaminen ja menetelmät

<u>Pinta</u>	<u>Liiman määrä</u>
Vinyyli, homogeeninen	4-5 m ² /l
Vinyyli, vaahtotusta	4-5 m ² /l
Vinyyli, kangastausta	4-5 m ² /l
Vinyylilevy	4-5 m ² /l
Neulahuopa	2-3 m ² /l
Matto	4-5 m ² /l
Korkkimatto	2-3 m ² /l

Viimeistely

Kaikki saumat tiivistetään, kun liimataan kosteissa tiloissa.

Puhdistus

Iholle joutunut liima poistetaan vedellä ja saippualla. Työkalut voidaan puhdistaa, kun liima on vielä märkää. Kovettunut liima pitää liuottaa alkoholilla työkaluista.

Liimakompatyyppi

4 m²/litra tai 3 m²/litra



Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja ne ovat tarkoitettu käyttäjää varten parhaan mahdollisen työmenetelmän löytämiseksi. Emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, joka tuotteillamme saavutetaan, sillä olosuhteet rakennustyömaalla eivät ole hallinnassamme. Kaikki antamamme tiedot ovat viitteellisiä tyyppillisiä arvoja.